

AMIANT Fix

320

Akrylfixativ med pigment

Semidækkende primer med farve specielt til isolering af eternitoverflader.

Den særlige formel med mikropartikel resin gør den egnet i forbindelse med fjernelse af eternit med henblik på den efterfølgende bortskaffelse.

I forbindelse med indkapslingen er fixativet med pigment egnet til den efterfølgende dækning med WRAP AMIANT.

På grund af bindemidlets mikropartikelkarakter kan AMIANT FIX også påføres træ som et lag base primer, der efterlader en naturlig og åndbar finish, og forbereder støtten til den næste maleri . Produktet har højt modstandsdygtighed over for høje temperaturer og også mod direkte flammepåvirkning

KEMISKE-FYSISKE EGENSKABER

ENDELIGT UDSEENDE	SEMIDÆKKENDE, FARVET	
SAMMENSÆTNING	MIKROPARTIKEL AKRYLPOLYMERER I EMULSION	
SPECIFIK VÆGT	1,02 ± 0,03 Kg/L	ISO 2811-1
VISKOSITET	25 ± 5 cPs (G2v100 v. 20 °C)	ASTM D2196
pH	8 ± 1	ISO 19396-1

VOC-INDHOLD

Primer med fixativer:

EU-grænseværdi (direktiv 2004/42/EF) for dette produkt: 30 g/l

COV-INDHOLD < 10 g/l

TYPISKE EGENSKABER VED ANVENDELSE

TØRRING (data refereret til 20 °C og 50% r.l.)	Klæbefri 1 time - tildækning igen: 5 timer	
FAKTISK DÆKKEEVNE ved ET LAG	8-10 m ² /L afhængigt af underlaget	ISO 7254
FORTYNDING (i vol.)	KLAR TIL BRUG (eventuelt maks. 5 % drikkevand)	
UDSTYR	PENSEL , også muligt med SPRAY	
FÆRDIG FARVE	HVID, RUSTRØD	

Rev.1 - 05/2024

AMIANT Fix**320****UNDERLAG**

UDEN- og INDENDØRS underlag: eternit, asbestfiber og lignende; det anbefales at klargøre underlagene på passende måde.

BETINGELSER FOR PÅFØRING: miljø og underlag

Temperaturområde v. påføring: min. +5 °C/maks. +35°C. Relativ fugtighed (luft/miljø): < 70 %.

Fugtighed i underlag: < 10 R.F.

Det anbefales at vurdere forberedelsen og dæklaget på baggrund af underlagets og driftens betingelser.

PÅFØRINGSCYKLUS**UNDERLAG AF ASBESTFIBRE GENERELT:**

Påføringsoverfladen skal være fri for snavs, resin eller andre kontaminationspartikler. Det anbefales at vaske og rengøre ulakerede overflader. Eventuel porøs eller løs maling skal fjernes mekanisk og afvaskes, så overfladens vedhæftning som helhed genoprettes.

FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE

Påfør 2 lag AMIANT FIX for at hæmme smuldringen og hindre udslip af asbestfibre i luften.

Bortskaf produktet ved opsamlingssteder for særligt affald i overensstemmelse med de lokale og nationale regler.

INDKAPSLING

Påfør 1 lag AMIANT FIX med pigment i en anden farve end finish-lagene, så du kan arbejde med opretholdelse af sikkerheden i forbindelse med en fremtidig ommaling.

Påfør 2 lag WRAP AMIANT i en anden farve end primeren for at dække arbejdsområdet af asbest fuldstændigt og for at kunne se forbruget over tid af den påførte maling, så den efterfølgende maling kan påføres på sikker måde.

BEMÆRK: Bortskaffelsen og indkapslingen af asbest er reguleret af de gældende bestemmelser (artikel 256, stk. 2 i lovdekret nr. 81/08TU).

De anførte tekniske anvisninger er baseret på vores erfaringer, er vejledende og er ikke en garanti for resultatet. Den korrekte brug af produkterne forudsætter overholdelse af de generelle forskrifter vedrørende brug, som fremgår af de tekniske kort og af eventuelle supplerende forskrifter vedrørende brug. Ansvar for anvendelsen af produkterne påhviler udelukkende kunden, idet vi ikke har mulighed for at kontrollere anvendelsen.