

WRAP**240****FORSEGLER TIL INDKAPSLING AF ETERNIT**

Elastomerbeklædning udviklet specielt til indkapsling af asbestfibre i underlag af cement-asbest. Ekstremt vejrbestandig, høj elasticitet, absolut vandugennemtrængelighed. Produktet er testet og typegodkendt af Giordano instituttet i overensstemmelse med standard UNI 10186 (der kan anmodes om en kopi af certifikatet).

KEMISKE-FYSISKE EGENSKABER

ENDELIGT UDSEENDE	MAT	
SAMMENSÆTNING	AKRYLPOLYMERER I EMULSION	
SPECIFIK VÆGT	1,45 + 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
VISKOSITET	35.000 ± 5.000 cPs (G6v10 v. 20 °C)	ASTM D2196
pH	8 ± 1	ISO 19396-1

VOC-INDHOLD

Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs:
EU-grænseværdi (direktiv 2004/42/EF) for dette produkt (kat. A/c): 40g/l
VOC-INDHOLD < 10 g/l

TYPISKE EGENSKABER VED ANVENDELSE

TØRRING (data refereret til 20 °C og 50% r.f.)	Klæbefri 1 time - tildækning igen: 6/ 8 timer	
FAKTISK DÆKKEEVNE	1/2 m ² /L ved to lag mm pr. mm tykkelse afhængigt af underlaget	ISO 7254
FORTYNDING (i vol.)	KLAR TIL BRUG (eventuelt maks. 5 % drikkevand)	
UDSTYR	PENSEL, RULLE	
FÆRDIG FARVE	HVID, GRÅ, RØD	

Rev.1 - 05/2024

WRAP**240****UNDERLAG**

UDEN- og INDENDØRS UNDERLAG: eternit, asbestfiber og lignende; det anbefales at klargøre underlagene på passende måde

BETINGELSER FOR PÅFØRING: miljø og underlag

Temperaturområde v. påføring: min. +5 °C/maks. +35°C. Relativ fugtighed (luft/miljø): < 70 %.

Fugtighed i underlag: < 10 R.F.

Det anbefales at vurdere forberedelsen og dæklaget på baggrund af underlagets og driftens betingelser.

PÅFØRINGSCYKLUS**UNDERLAG AF ASBESTFIBRE GENERELT:**

Påføringsoverfladen skal være fri for snavs, resin eller andre kontaminationspartikler. Det anbefales at vaske og rengøre ulakerede overflader. Eventuel porøs eller løs maling skal fjernes mekanisk og afvaskes, så overfladens vedhæftning som helhed genoprettes.

FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE

Påfør 2 lag AMIANT FIX for at hæmme smuldringen og hindre udslip af asbestfibre i luften.

Bortskaf produktet ved opsamlingssteder for særligt affald i overensstemmelse med de lokale og nationale regler.

INDKAPSLING

Påfør 1 lag AMIANT FIX med pigment i en anden farve end finish-lagene, så du kan arbejde med opretholdelse af sikkerheden i forbindelse med en fremtidig ommaling.

Påfør 2 lag WRAP AMIANT i en anden farve end primeren for at dække arbejdsemnet af asbest fuldstændigt og for at kunne se forbruget over tid af den påførte maling, så den efterfølgende maling kan påføres på sikker måde.

BEMÆRK: Bortskaffelsen og indkapslingen af asbest er reguleret af de gældende bestemmelser (artikel 256, stk. 2 i lovdekret nr. 81/08TU)

De anførte tekniske anvisninger er baseret på vores erfaringer, er vejledende og er ikke en garanti for resultatet. Den korrekte brug af produkterne forudsætter overholdelse af de generelle forskrifter vedrørende brug, som fremgår af de tekniske kort og af eventuelle supplerende forskrifter vedrørende brug. Ansvar for anvendelsen af produkterne påhviler udelukkende kunden, idet vi ikke har mulighed for at kontrollere anvendelsen.